

FICHA TECNICA

PA404 – FLEXITOP

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA.

PINTURAS SERRANO 2011, S.L.

Pol. Ind. El Salvador
Avda. Segunda Parcela 81
02630 La Roda (Albacete)
Telf. 967443657 TEL y fax 967441351

Nombre del preparado: **FLEXITOP**

Código: PA404

Uso del preparado: Construcción superficies deportivas.

2. DEFINICIÓN.

FLEXITOP, es un producto formulado a partir de resinas en emulsión con partículas de caucho vulcanizado, que una vez aplicado en tres o más capas, dotan a la superficie de una elasticidad muy confortable para la práctica del tenis u otras actividades deportivas. Los sistemas acolchados (cushion) de suelos con **FLEXITOP**, minimizan el riesgo de lesiones por caídas y evitan dolores de músculos y articulaciones que pueden producirse durante la práctica deportiva.

3. CAMPOS DE APLICACIÓN.

Pistas deportivas en aglomerado asfáltico al aire libre o en interiores.

Pistas deportivas en hormigón.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

FLEXITOP, se aplica exclusivamente sobre superficies ya acondicionadas con **TOPSEAL** o **RESURFACER PREMIX** sobre soportes de asfálticos o sobre **RESIEPOX** en soportes de hormigón, comprobando antes de la aplicación que la superficie se encuentra limpia, seca y sin restos de materiales mal adheridos.

5. APLICACIÓN.

Para aplicar **FLEXITOP**, hay que preparar en obra la siguiente mezcla:

100 kg de **FLEXITOP** + 18 litros de agua + 18 kg de **CONCENTRADO**.

Se mezcla con una batidora adecuada hasta que se consigue una mezcla homogénea.

Una vez mezclado se vierte una hilera de producto en la superficie, pasándole una rastra de goma para extender el producto uniformemente.

En el caso de aplicar varias capas es aconsejable cruzar las manos. Así mismo es aconsejable lijar y barrer posibles imperfecciones que pudieran haber surgido durante el extendido de la mezcla.

Una vez acabada la aplicación, los utensilios y herramientas utilizados se limpiarán con agua.

Evitar rellenar durante el extendido, depresiones de espesor superior a 2mm de cara a conseguir un acabado uniforme y a si evitar la aparición de fisuras en forma de “piel de cocodrilo”, una vez seco el producto.

6. CARACTERISTICAS TECNICAS.

Naturaleza:	Resinas en dispersión acuosa con partículas de caucho vulcanizado.
Aspecto:	Granuloso.
Color:	Negro.
Rendimiento:	De 0,5 a 0,6 kg por m ² , de mezcla de FLEXITOP + CONCENTRADO (Producto puro sin diluir con agua)
Secado:	1 hora a 2 horas (25°C), según viento y humedad reinante.
Curado:	15 días (secado total y máximas prestaciones).
Olor:	Débil olor característico.

7. PRECAUCIONES

Utilizar siempre agua potable.

Aplicar únicamente sobre superficies sanas, limpias, secas y resistentes, debidamente preparadas.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C.

Almacenar el producto al abrigo de posibles heladas o a la exposición al sol.

El almacenamiento máximo recomendado es de 12 meses, desde su fabricación, en su envase original sin abrir.

Es conveniente para su conservación no añadir agua al material que no va a ser utilizado

8. SEGURIDAD E HIGIENE

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación

Mantener fuera del alcance de los niños

Evitar el contacto con piel y ojos

Conservar el producto en zonas secas, y a temperatura entre 5°C y 35°C

No verter los residuos por el desagüe

Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo

El responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Para más información ver ficha de seguridad.

9. NOTAS

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos.

Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN ESPAÑA.

FABRICADO EN LA UE