

FICHA TÉCNICA

PA407 – PATCH BINDER

1. IDENTIFICACIÓN DO PREPARADO E DA EMPRESA

PINTURAS SERRANO 2011, S.L.

Pol. Ind. El Salvador

Avda. Segunda Parcela 81

02630 La Roda (Albacete)

Telef. 967443657 tel e fax 967441351

Nome do preparado: **PATCH BINDER.**

Código: PA407

Uso do preparado: Primário, reparación, recapeamento.

2. DEFINICIÓN

Produto formulado com resina acrílica modificadora do cimento.

O **PATCH BINDER**, misturado com areia e cimento, é utilizado para a reparación de físsuras e o recapeamento de superficies, conferindo à argamassa resultante características de aderência e flexibilidade extraordinárias.

O **PATCH BINDER**, diluído com água, é utilizado como camada de primário, sobre superficies de asfalto e betão.

3. ÁREAS DE APLICACIÓN

Para a reparación de físsuras, gretas e recapeamento de superficies, tanto em asfalto como em betão, para a posterior aplicación de sistemas multicamadas de resinas. Como primário em superficies de asfalto e betão.

4. PREPARACIÓN DA SUPERFÍCIE

As superficies para a aplicación do **PATCH BINDER**, devem estar limpas, secas, sem restos de materiais mal aderidos e a uma temperatura superior a 10°C.

Para a reparación de gretas ou recapeamento, deve-se aplicar previamente primário na zona a tratar com **PATCH BINDER** diluído na proporção de 1 parte de produto por 2 de água. Posteriormente, deve-se reparar a superfície com uma mistura de **PATCH BINDER** com areia e cimento. (Veja as proporções no ponto 5).

Em superficies de betão, depois de se terem aberto os poros deste, deve-se aplicar previamente primário em toda a superfície com **PATCH BINDER** diluído em água.

5. APLICAÇÃO

Misturas recomendadas:

*Reparações com espessuras de até 0,5 cm.

20 kg areia (0,1 – 0,2) + cimento 2-3 kg + 5 litros de **PATCH BINDER**

*Reparações com espessuras de 0,5 cm a 1,5 cm.

20 kg areia (0,2 – 0,4) + cimento 2-3 kg + 5 litros de **PATCH BINDER**

Tais misturas podem ser instaladas mediante nivelador de borracha, pá ou régua metálica. Nunca se devem aplicar camadas de mais de 1,5 cm de espessura. Caso se aplique mais do que uma camada, deve-se aguardar até que a anterior esteja seca.

Caso seja utilizado como primário:

1 parte de **PATCH BINDER** + 2 partes de água

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza:	Dispersão acrílica.
Aspetto:	Líquido leitoso branco.
Cor:	Transparente depois de seco.
Rendimento:	18 - 20 kg de argamassa por m ² e camada de 0,5 cm de espessura.
Odor:	Baixo odor característico.
Densidade:	1,06 g/cm ³
Viscosidade:	< 100 mPas a 20°C
pH:	9,5 – 10,5

7. PRECAUÇÕES

Utilizar sempre água potável limpa.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C

Não aplicar caso esteja prevista chuva iminente.

Armazenar o produto ao abrigo de eventuais geadas ou da exposição ao sol.

O armazenamento máximo recomendado é de 12 meses, a contar do seu fabrico, na sua embalagem original fechada.

Para a sua conservação, é conveniente que não se adicione água ao material que não vai ser utilizado.

8. SEGURANÇA E HIGIENE

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Manter fora do alcance das crianças.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Conservar o produto em zonas secas e a uma temperatura de 5°C a 35°C.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Cumprir a legislação sobre higiene e segurança no trabalho.

O responsável pela entrega do resíduo de embalagem ou embalagem usada, para a sua gestão ambiental correta, será o possuidor final do mesmo.

Para mais informações, veja a ficha de segurança.

9. NOTAS

Os dados aqui indicados baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais, em ensaios laboratoriais e no uso prático em circunstâncias concretas e mediante juízos objetivos. Esta ficha anula e substitui qualquer outra anterior relativa ao mesmo produto.

FABRICADO NA ESPANHA.

FABRICADO NA UE