

FICHA TÉCNICA

PA405 – RESURFACER

1. IDENTIFICAÇÃO DO PREPARADO E DA EMPRESA

PINTURAS SERRANO 2011, S.L.

Pol. Ind. El Salvador

Avda. Segunda Parcela 81

02630 La Roda (Albacete)

Telef. 967443657 tel e fax 967441351

Nome do preparado: **RESURFACER.**

Código: PA405

Uso do preparado: Preparação para superfícies desportivas.

2. DEFINIÇÃO

Produto formulado a partir de resinas acrílicas em emulsão para sua utilização em combinação com areias siliciosas calibradas, de modo a vedar e proporcionar as superfícies a tratar de una textura uniforme, resistente e aderente, ótima para servir de ligação com as seguintes camadas de terminação em sistemas de revestimentos em várias camadas.

3. ÁREAS DE APLICAÇÃO

Superfícies de alcatrão novas ou antigas. Sistemas de resinas de multicamadas desgastados por uso.

4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies para aplicar **RESURFACER**, devem estar limpas, secas, siem restos de materiais mal aderidos e com uma temperatura superior a 10°C.

Sobre misturas de alcatrão muito densas ou previamente seladas com **TOPSEAL**.

Reparar rachaduras e depressões superiores a 3 mm, utilizando argamassa com **PATCH BINDER**.

Aplicar com Patch Binder superfícies de alcatrão velhas sem revestir.

5. APLICAÇÃO

RESURFACER mistura no local com as areias siliciosas calibradas utilizando um misturador apropriado até obter uma mistura bem homogênea. As proporções de mistura do produto nas areias e na água podem variar ligeiramente de acordo com o cliente, dependendo do estado do suporte e da temperatura de aplicação. Sendo a mistura e o tamanho das areias mais utilizado o seguinte:

RESURFACER..... 100 KG.
Areias siliciosas (0,2- 0,4 mm.).....150 KG.
Água potável.....60 – 65 Litros

A mistura é colocada com uma draga de borracha seguindo a direção mais conveniente em cada caso. No caso de aplicar mais de uma camada é aconselhável esperar para aplicar a camada seguinte ao secar completamente a camada anterior. Também é aconselhável raspar e varrer todas as camadas para eliminar toda imperfeição que pudesse ter originado ao estender a mistura.

Evitar encher ao estender, depressões de espessura superior a 3mm, a fim de conseguir um acabamento uniforme e evitar o aparecimento de fissuras em forma de "pele de crocodilo", ao secar o produto.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Dispersão acrílica.
Aspecto: Semimate.
Cor: Preto.
Rendimento: 0,280-0,300 Kg./m² de produto puro sem diluir e de 0,38 – 0,40 Kg./m² de areias siliciosas (0,2 – 0,4 mm) sobre superfícies de alcatrão muito densas ou seladas com Topseal.
Odor: Baixo odor característico.
Secagem: 30 min. a 1 hora (25°C), de acordo com vento e umidade prevalecente.
Curagem: 15 dias (secagem total e máximas prestações).

7. PRECAUÇÕES

Utilizar sempre água potável limpa.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C

Não aplicar caso esteja prevista chuva iminente.

Armazenar o produto ao abrigo de eventuais geadas ou da exposição ao sol.

O armazenamento máximo recomendado é de 12 meses, a contar do seu fabrico, na sua embalagem original fechada.

Para a sua conservação, é conveniente que não se adicione água ao material que não vai ser utilizado.

8. SEGURANÇA E HIGIENE

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Manter fora do alcance das crianças.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Conservar o produto em zonas secas e a uma temperatura de 5°C a 35°C.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Cumprir a legislação sobre higiene e segurança no trabalho.

O responsável pela entrega do resíduo de embalagem ou embalagem usada, para a sua gestão ambiental correta, será o possuidor final do mesmo.

Para mais informações, veja a ficha de segurança.

9. NOTAS

Os dados aqui indicados baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais, em ensaios laboratoriais e no uso prático em circunstâncias concretas e mediante juízos objetivos. Esta ficha anula e substitui qualquer outra anterior relativa ao mesmo produto.

FABRICADO NA ESPANHA.

FABRICADO NA UE